

SANACE STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PKO OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

POPIS APLIKACE

Místo:

Opravena uhlí Ledvice

Před aplikací nátěrového systému:

odmaštění, abrazivní otryskání, Sa2 ½

Příprava železobetonové konstrukce.:

otryskání podkladu, doplnění výztuže, ochranný nátěr výztuže, aplikace sanačních materiálů, aplikace inhibitoru koroze

Aplikace nátěrového systému:

Hempadur Fast Dry 17410, Hempadur Fast Dry 17410 a Hempthane HS 55610
240 µm

Aplikovaná plocha:

cca 1 600 m²

Realizace:

2018

